

# ULTRACOLOR SELLADOR PARA IMPERMEABILIZANTE

Primario acrílico-estirenado base agua

# ULTRA COLOR®

## CARTA TÉCNICA

### 1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

#### **PRODUCTO**

Primario acrílico-estirenado, sellador y tapa poro de la superficie a impermeabilizar. Proporciona una mayor adherencia, además de mejorar los rendimientos más efectivos en el impermeabilizante Ultracolor Imper Reciclado 3 Años y 5 Años.

#### **TIPO**

Emulsionado acrílico estirenado.

#### **USOS RECOMENDADOS**

Para sellar azoteas, tabique o concreto, techos, losas de concreto y láminas de asbesto, cemento, trabes, dalas, etc.

#### **COLORES**

Blanco traslúcido.

#### **ACABADO**

Semitransparente.

### 2. PARÁMETROS DE MEDICIÓN

#### **SÓLIDOS POR PESO (%)**

28 - 32 ASTM D 1644

#### **SÓLIDOS POR VOLUMEN (%)**

18- 22 ASTM D 2697

#### **VISCOSIDAD**

3000 - 5000 cps ASTM D 2196

#### **DENSIDAD (g/ml)**

1.135-1.175 ASTM D 1475

### 3. CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

#### **GENERAL**

Sella la porosidad de las superficies que requieren impermeabilización.

Aumenta la adherencia y la eficiencia impermeabilizadora de la capa de impermeabilizante posterior. Ultracolor Imper Reciclado 3 Años y 5 Años.

Si se aplica el sistema completo de Ultracolor Sellador para Impermeabilizante +Ultracolor Imper Rec 3 años)se crea un sistema con garantía 4 años.

Si se aplica el sistema completo de Ultracolor Sellador para Impermeabilizante +Ultracolor Imper Rec 5 años)se crea un sistema con garantía 7 años.

#### **EN RELACIÓN AL MEDIO AMBIENTE**

No contiene solventes, ni productos tóxicos.

### 4. DATOS DE APLICACIÓN

#### **PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE**

Las superficies deberán estar lo más limpias posibles y con pendientes adecuadas. La superficie deberá estar libre de partes mal adheridas, partículas sueltas, aceites, grasas o polvo.

#### **INDICACIONES SOBRE EL MEZCLADO**

Mezcle bien antes y ocasionalmente durante su uso.

#### **MÉTODO DE APLICACIÓN**

Después de preparar la superficie aplique con cepillo o equipo de aspersión.

Después de 4 hr. de secado se puede iniciar la colocación de la capa deUltracolor Imper Reciclado 3 Años y 5 Años.

#### **EQUIPO DE APLICACIÓN**

Cepillo de cerda suave

Equipo de aspersión

Brocha

Rodillo de felpa

#### **PRECAUCIONES AL APLICAR**

Aplique solamente si la temperatura del aire, la superficie aplicar y el producto este en un rango de 10°C a 30°C.

Evite aplicar en las últimas horas del día cuando hay más rocío o mayor condensación o cuando se pronostican lluvias.

#### **TIEMPO DE SECADO**

A 25°C 50% de humedad relativa. Secado al tacto: 30 minutos.

Secado total: 4 hr.

Los tiempos de secado indicados pueden variar de acuerdo a las condiciones tales como: temperatura, humedad y la ventilación del lugar de aplicación.

#### **ESPESOR RECOMENDADO DE PELÍCULA SECA POR CAPA**

0.05-0.06 mm. (2.00 mil a 2.4 mil)

#### **RENDIMIENTO TEÓRICO**

4-6 m<sup>2</sup>/ L a una capa.

Dependiendo de la porosidad de la superficie.

#### **LIMPIEZA DEL EQUIPO**

El equipo de aplicación debe limpiarse una vez concluida la aplicación, utilizando agua y jabón.

# ULTRACOLOR SELLADOR PARA IMPERMEABILIZANTE

Primario acrílico-estirenado base agua

# ULTRA COLOR®

## CARTA TÉCNICA

El equipo de aplicación metálico es recomendable limpiarlo por último con aguarrás o algún otro solvente para prevenir la corrosión.

### 5. MANEJO DEL PRODUCTO

#### INFLAMABILIDAD

No es flamable, base agua.

#### ALMACENAMIENTO

En su envase original cerrado, bajo techo a una temperatura ambiente entre 5° y 35°C.

Úsese preferentemente antes de 24 meses a partir de la fecha de fabricación.

#### CUIDADOS ESPECIALES

Debe mantenerse en lugares frescos y secos y después de su uso manténgase bien cerrado y fuera del alcance de los niños.

Evítese el contacto con la piel y los ojos.

Cierre bien el envase después de cada uso.

Consulte la Hoja de Seguridad del Producto.

### 6. LIMITACIONES DEL PRODUCTO

Se debe limpiar perfectamente la superficie libre de material extraño y de residuos de impermeabilizaciones anteriores. No es un producto que por sí solo sirva como impermeabilizante.

### 7. PRESENTACIÓN DE ENVASE

#### VOLUMEN POR CADA PRESENTACIÓN

Bote de 4 L

#### PESO POR CADA PRESENTACIÓN

Bote 4.56Kg.

### 8. IMPORTANTE

#### ADVERTENCIA LEGAL Y LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADES

Ninguna información, datos o diseños contenidos en este documento podrán ser alterados.

Los datos de esta Carta Técnica representan valores típicos de las características del producto. Por lo tanto, esta información debe servir sólo como una guía general y el

usuario deberá verificar que cuenta con la versión más reciente de la Carta Técnica de este producto, disponible a través de la línea de Atención al Consumidor. Cualquier modificación a las instrucciones y recomendaciones de nuestros productos, es responsabilidad de quien o quienes a su criterio han decidido cambiar o modificar el uso o manejo del producto. Si el usuario decide emplear el producto o sistema para un fin diferente al explícitamente recomendado, asume todo el riesgo y responsabilidad correspondientes.

La información técnica, advertencias, recomendaciones y el desempeño de este producto, se basan tanto en pruebas de laboratorio como en experiencia práctica y son proporcionados de buena fe. El Fabricante supone el uso de este producto por personas con la capacidad y el conocimiento necesarios para hacerlo correctamente bajo su propio riesgo y responsabilidad, por lo que no se hace responsable por el uso indebido del producto.

El usuario asumirá todos los riesgos y responsabilidades asociados con la selección del producto para un uso específico. Se aconseja al usuario hacer pruebas de ensayo para verificar que el producto y su desempeño sean los adecuados para su necesidad particular. La información técnica aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso.

El Fabricante no asume ninguna obligación o responsabilidad por el uso de esta información, a menos que El Fabricante acuerde lo contrario previamente y por escrito con el usuario. EL FABRICANTE NO OTORGA GARANTÍAS, NI EXPRESAS, NI IMPLÍCITAS, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN O DE IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR. EL FABRICANTE NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGÚN DAÑO INCIDENTAL, CONSECUENCIAL O INDIRECTO. Los mecanismos de compensación disponibles al usuario por cualquier defecto en este producto serán: la sustitución del producto defectuoso, o un reembolso del precio de compra según el comprobante correspondiente, a juicio del Fabricante y previo análisis de la reclamación en cuestión. Cualquier reclamación deberá ser presentada por el usuario al distribuidor que actúa en nombre del Fabricante.

#### **ATENCIÓN AL CONSUMIDOR**

800-7126-639 SIN COSTO